



## Skandinavische Landhausfarbe für sägeraues Holz auf Wasserbasis Nr. 110

**Erzeugt matte Oberfläche, die allmählich altert, aber nicht abblättert**

Nach alter Tradition hergestellte echte skandinavische Landhausfarbe oder Distemperfarbe. Als Bindemittel werden Weizenmehl und Leinöl eingesetzt. Die Tönung wird traditionell mit Erdfarbpigmenten gestaltet. Eine umweltfreundliche, leicht aufzutragende und in einer Schicht deckende Außenfarbe.

### **Anwendungsbereich:**

Skandinavische Landhausfarbe auf Wasserbasis 110 eignet sich für unbehandelte Oberflächen sowie alte, bereits mit echten Distemperfarben gestrichene Massivholz- oder Brettoberflächen. Gehobelte Massivholz- oder Verbretterungen können gestrichen werden, wenn sie mindestens 3 Jahre getrocknet wurden.

Ungeeignet für Oberflächen, die bereits imprägniert oder mit Öl-, Alkyd-, Latexfarben o. ä. behandelt worden sind.

### **Technische Eigenschaften:**

Matte Oberfläche.

### **Inhaltsstoffe:**

Wasser, gekochtes Leinöl, Weizenmehl, Bentonit, Eisensulfat, Eisenoxidpigmente, Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 130 g/l (Kategorie d ab 2010).

### **Farbtöne:**

Ockergelb  
Ockergelb hell  
Ockerrot  
Schweden Rot  
Italienisch Rot  
Umbra Braun

### **Verarbeitung:**

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Luftfeuchtigkeit nicht über 80%. Auftrag mit Malerbürste, Pinsel oder durch Spritzen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 0°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Streichen bei trockenem Wetter mit bewölktem Himmel ergibt die besten Oberflächen. Nicht in direktem Sonnenlicht verarbeiten.

### **Trockenzeit:**

Bei 2°C und 50% relativer Luftfeuchte: staubtrocken nach 1 - 2 Stunden.

### **Verbrauch:**

3 - 5 m<sup>2</sup>/l



## Skandinavische Landhausfarbe für sägeraues Holz auf Wasserbasis Nr. 110

**Erzeugt matte Oberfläche, die allmählich altert, aber nicht abblättert**

### **Verdünnungs- und Reinigungsmittel:**

Wasser und Seife. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

### **Lagerung:**

Kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

### **Sicherheitshinweise:**

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

### **Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

GISCODE:

### **Gebinde:**

3 l, 10 l, 20 l

### **Verarbeitungshinweise**

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Lose sitzende Anstrichteile müssen mechanisch restlos entfernt werden. Bei Farbwechsel den alten Anstrich restlos entfernen.

B. Grundierung

Oberflächen mit Uula Spezialgrundierung 118 behandeln und mindestens 24 h trocknen lassen.

C. Anstrichaufbau

Ein dicker Anstrich mit Uula Landhausfarbe 110. Die Oberfläche mindestens 12 Monate durchtrocknen lassen, bevor ein neuer Anstrich aufgebracht wird.

Als Alternative kann zur Grundierung eine 1:1 Mischung von Uula Landhausfarbe 110 und Uula Spezialgrundierung 118 aufgetragen werden. Trockenzeit mindestens 24 h bevor der Endanstrich aufgebracht wird. In diesem Fall erübrigt sich die Vorbehandlung mit Uula Spezialgrundierung 118



## Skandinavische Landhausfarbe für sägeraues Holz auf Wasserbasis Nr. 110

### Erzeugt matte Oberfläche, die allmählich altert, aber nicht abblättert

Bei den Farbtönen Ockergelb und Ockergelb hell sind für einen deckenden Anstrich zwei Aufträge nötig. Den ersten Anstrich entweder mit 50% Uula Spezialgrundierung 118 oder mit 20% Wasser verdünnen. Den zweiten Anstrich unverdünnt streichen.

#### Spritzen

Oberfläche mit Uula Spezialgrundierung 118 grundieren. Zum Spritzen wird die Uula Landhausfarbe 110 mit 30% Uula Spezialgrundierung 118 verdünnt und einmal aufgetragen (Düse 0.4 - 0.5 mm). Druckpumpen sind nicht zu empfehlen, da Effekte bei der Pigmentverteilung auftreten können.

#### Hinweise

- Bitte beim Kauf mehrerer Gebinde Farbe mit gleicher Chargennummer verwenden. Ansonsten Farbtonabweichungen möglich.
- Vor Gebrauch und bei der Anwendung gut umrühren!
- Hirnholzflächen sorgfältig behandeln
- An einem heißen und sonnigen Tag kann die Oberfläche zu trocken sein. In diesem Fall die Oberflächen 12 - 24 h vor den Streichen befeuchten.
- Bei der Fassadenbefestigung keine Nägel mit geglätteten Köpfen, wie elektrogalvanisierte Nägel, benutzen, da auf diesen Nägeln die Farbe nicht hält.
- Sollte der erste Anstrich nicht ausreichend deckend sein, kann ein zweiter Auftrag, verdünnt mit 50% Uula Spezialgrundierung 118, erfolgen.

Uula Color

Reincke Naturfarben GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 4  
21614 Buxtehude

Telefon: 04161 / 87549  
Fax: 04161 / 78369  
[www.uula.de](http://www.uula.de)