



Skandinavische Öl-Lasur Nr. 111

Traditioneller durchscheinender Holzanstrich für außen

Traditionelles Holzbehandlungsmittel aus Pflanzenteer und Leinöl für den Außenbereich.

Anwendungsbereich:

Neue und alte unbehandelte Holzflächen, sowie alte mit einem Imprägnierungsmittel (nicht Schicht bildend, auch Druckimprägnierung) behandelte Holzflächen im Außenbereich, wie z. B. Massivholz- und Bretterwände, Holzboote oder Stege.

Technische Eigenschaften:

Seidenmatte Oberfläche, langsame Trocknung. Garantiert eine hohe Eindringtiefe und gute Haftung.

Inhaltsstoffe:

Leinol-Standöl -Naturharz-Verkochung, Leinöl-Standöl, Leinöl, Pflanzenteer, Talkum, Titandioxid, Mikrowachs, Mineralpigmente, entaromatisiertes Testbenzin, Jodo-propynyl-butylcarbamate, bleifreie Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).

Farbtöne:

025 Honig

060 Vogelbeere

092 Kastanie

103 Kohleschwarz

604 Pappel

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein (Holzfeuchte < 15%). Luftfeuchtigkeit nicht über 80 %. Auftrag mit Ringpinsel, Malerbürste oder Pinsel bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 5°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte : Bei Oberflächen im Schatten bis zu 3 - 4 Wochen. (In erster Linie bei Möbeln im Aussenbereich, Stegbauten usw. zu beachten) In Sonnenlicht kann die Oberfläche bereits in einem Tag trocknen. Bereits nach einigen Stunden regenfest. Eine dichte oder neue gehobelte Oberfläche kann die Absorption des Produkts und das Trocknen bedeutend verlangsamen. Der endgültige Farbton wird erst mit dem vollständigen Trocknen erreicht. Wir empfehlen vor der Behandlung einen Farbttest auf der zu streichenden Oberfläche. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Wärme und Licht beschleunigen die Trocknung.

Verbrauch:

Gehobeltes Holz: 8 - 10 m²/l

Sägeraues Holz: 6 - 8 m²/l



Skandinavische Öl-Lasur Nr. 111

Traditioneller durchscheinender Holzanstrich für außen

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Mit Uula Öl-Verdünnung 117 und anschliessend mit Wasser und Seife nachwaschen.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Xi, reizend

R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 65 Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S 23 Dämpfe nicht einatmen

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Enthält Jodo-propynyl-butylcarbamat– Kann allergische Reaktionen verursachen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 11

GISCODE: Ö 60

Gebinde:

0,9 l, 2,7 l und 9 l

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei. Lose sitzende Anstrichteile müssen mechanisch restlos entfernt werden. Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken sein und der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unter 15%, die relative Luftfeuchtigkeit unter 80% und die Temperatur mindestens +5°C.



Skandinavische Öl-Lasur Nr. 111

Traditioneller durchscheinender Holzanstrich für außen

B. Grundierung

Neue Außenflächen Uula Spezialgrundierung 118 behandeln und mindestens 24 h trocknen lassen.

C. Anstrichaufbau

Neue und unbehandelte Holzoberflächen

Zwei Anstriche mit Öl-Lasur 111. Der zweite Anstrich kann entweder sofort gemacht werden, sobald die erste Schicht getrocknet ist oder 1 - 2 Jahre später gemäß den Anweisungen zur Renovierung.

Gehobelte Oberflächen vor der Oberflächenbehandlung immer aufrauen um die Farbannahme zu gewährleisten oder mit Uula Spezialgrundierung 118 behandeln und ein Jahr verwittern lassen.

Renovierung

Mit Uula Öl-Lasur 111 oder anderen luftdurchlässigen Film bildenden Holzlasuren behandelte Oberflächen:

Oberflächen reinigen und nicht intakte Altanstriche entfernen. Die zu behandelnde Oberfläche mindestens einen Tag vorher mit Uula-Spezialgrundierung 118 grundieren, 24 h trocknen lassen..

1 - 2 Anstriche mit Uula Öl-Lasur 111 auftragen. Der zweite Anstrich erfolgt, sobald die erste Schicht getrocknet ist . Die Renovierung der Oberfläche muss mit dem gleichen oder einem dunkleren Farbton gemacht werden.

Zu beachten: Farbe vor und während der Verwendung gut mischen. Für eine gleichmäßige Oberfläche eine genügende Farbmenge in einem Gefäß bereitstellen um eventuelle Farbunterschiede zu vermeiden. Schnittkanten des Holzes ebenfalls sorgfältig behandeln.

UULA COLOR

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
21614 Buxtehude

Telefon: 04161 / 87549
Fax: 04161 / 78369
www.uula.de