



## Skandinavische Leinöl-Farbe Nr. 115

### Authentisch nach traditionellem Rezept

Traditionelle Ölfarbe für den Innen- und Außenbereich. Offenporig, wasserdampfdurchlässig. Dadurch wird die Farbe vor dem Abblättern bewahrt und das Holz vor Verrottung geschützt.

### Anwendungsbereich:

Unbehandelte, saugfähige Holzoberflächen oder Flächen, die vorher mit Farben auf Öl- oder Alkydbasis behandelt worden sind, z. B. Außenwände, Türen und Fenster, Möbel.

### Technische Eigenschaften:

Seidenmatte Oberfläche, langsame Trocknung. Garantiert eine hohe Eindringtiefe und gute Haftung.

### Inhaltsstoffe:

Gekochtes Leinöl, Leinöl-Standöl, Talkum, Kreide, Titandioxid, Mineralpigmente, entaromatisiertes Testbenzin, bleifreie Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 300 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).

### Farbtöne:

Weiß  
Sturmgrau  
Ockergelb  
Terrarot  
Ziegelrot  
Preiselbeere  
Moosbeere  
Nussbaum  
Blau  
Grün  
Moosgrün  
Schwarz

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein (Holzfeuchte < 15%). Luftfeuchtigkeit nicht über 80%. Auftrag mit Ringpinsel, Malerbürste oder Pinsel bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

### Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: staubtrocken nach 2 - 3 Tagen. Überstreichbar nach frühestens 4 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Wärme und Licht beschleunigen die Trocknung.

### Verbrauch:

Gehobeltes Holz: 10 - 15 m<sup>2</sup>/l

Sägeraues Holz: 8 - 12 m<sup>2</sup>/l



## Skandinavische Leinöl-Farbe Nr. 115

### Authentisch nach traditionellem Rezept

#### Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Uula Öl-Verdünnung 117

#### Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

#### Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthält Cobaltcarboxylat– Kann allergische Reaktionen verursachen.

#### Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 11

GISCODE: Ö 60

#### Gebinde:

0,9 l, 2,7 l und 9 l

#### Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei. Lose sitzende Anstrichteile müssen mechanisch restlos entfernt werden. Alte Latexfarben soweit wie möglich entfernen.

Frisch gehobelte Oberflächen mit 80er Korn schleifen, um die Haftung zu verbessern.

B. Grundierung

Unbehandelte Flächen im Außenbereich, sowie vorbereitete Flächen von Altanstrichen mit Uula Spezialgrundierung behandeln und mindestens 24 h trocknen lassen. Im Innenbereich mit verdünnter Uula Leinölfarbe grundieren.



## **Skandinavische Leinöl-Farbe Nr. 115**

### **Authentisch nach traditionellem Rezept**

#### **C. Anstrichaufbau**

Beim Einsatz auf Flächen, die mit Uula Spezialgrundierung 118 behandelt wurden, wird Uula Leinölfarbe mit 10% Verdünnung versetzt. Trocknungszeit 4 Tage.

Zur Endbehandlung kann nach vollständiger Trocknung 1 - 2 x Leinöl-Farbe, bei Bedarf mit bis zu 10% Verdünnung, aufgebracht werden

#### **D. Anstrichaufbau auf Metall außen**

Laut Herstellerangaben mit Rostschutz grundieren. Dann weiterer Anstrich wie oben.

#### **E. Anstrichaufbau auf Metall innen**

Vorbehandlung mit Anti-Rostfarbe in korrosionsunempfindlichen Bereichen nicht erforderlich. Schutzöle mit Uula Öl-Verdünnung 117 abwaschen, die Oberfläche anschleifen und säubern. Weiterer Anstrich wie oben.

### **Hinweise**

- Bitte beim Kauf mehrerer Gebinde Farbe mit gleicher Chargennummer verwenden. Ansonsten Farbtonabweichungen möglich.
- Vor Gebrauch und bei der Anwendung gut umrühren!
- Dünn und gleichmäßig auftragen. Zu dicker Auftrag kann beim Trocknen zu Runzelbildung führen.
- Leichtere Verarbeitung durch Erwärmen der Farbe möglich.
- Hirnholzflächen sorgfältig behandeln
- Leinölfarben können im Dunkeln vergilben.

UULA COLOR

Reincke Naturfarben GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 4  
21614 Buxtehude

Telefon: 04161 / 87549  
Fax: 04161 / 78369  
[www.uula.de](http://www.uula.de)